

Produktdatenblatt

Stand 05/2021

Dämmit WDVS-Armierungsgewebe

Produkt:	Gewebe, 1 m breit	
Anwendung:	Zum Einbetten im Unterputz von Dämmit-WDVS.	
Eigenschaften:	Alkalibeständiges Armierungsgewebe, Maschenweite ca. 4 x 4 mm.	
Technische Daten:	Zusammensetzung:	Glasfasergewebe
	Verbrauch:	1,10 lfm/m ²
	Maschenweite:	ca. 4 x 4 mm
	Zugfestigkeit:	≥ 2000 N/50 mm
	Zugfestigkeit nach Alterung:	≥ 1000 N/50 mm
Normen:	Europäisch technische Zulassung ETAG 004, ÖNORM B 6400-1, -2, -3	
Verarbeitung:	Die Luft-, Untergrund- und Materialtemperatur muss bei der Verarbeitung mind. + 5° C betragen.	

Der Unterputz (Dämmit Klebspachtel, Klebspachtel Aktiv oder Dickschicht-Klebspachtel) des WDVS wird mit einer rostfreien 10 mm- Zahnspachtel aufgezogen. In den frischen Mörtel wird das Dämmit WDVS-Armierungsgewebe in faltenfreien Bahnen, mit einem Übergriff von mind. 10 cm, eingebettet. Die Einarbeitung in die Mörtelschicht erfolgt wieder mit der Zahnspachtel.

Das Textilglasgitter muss mind. 1 mm mit Mörtel überdeckt sein (im Überlappungsbereich 0,5 mm). Zu beachten sind außerdem die Mindestschichtdicken gemäß der ÖNORM B 6400-1 (Tabelle 11). Das Armierungsgewebe muss bei EPS-Dämmplatten mittig liegen, bei Steinwolle-Dämmplatten im äußeren Drittel.

Die Flächenarmierung muss bei den Öffnungen bis zu den Profilkanten der Gewebeeckwinkel reichen (siehe Bild 2 der ÖNORM B 6400-1). Die Mindeststandzeit vor den weiteren Arbeitsschritten (Grundierung und Oberputz) beträgt 7 Tage.

Informationen und Details sind unter www.wdvsfachbetrieb.at (Güteschutzgemeinschaft-WDVS) verfügbar.

Hinweise: Die Bewehrung von Laibungen, Innenecken (Ichsén) sowie die Diagonalbewehrung (an den Ecken von Fenster- und Türöffnungen) ist mit Dämm[it] WDVS-Armierungsgewebe vor dem Aufbringen des bewehrten Unterputzes auszuführen.

Die Diagonalbewehrung ist streifenförmig im Ausmaß von 20 x 40 cm herzustellen, und muss unmittelbar an der Ecke der Öffnung liegen.

Entsorgung: Gemäß Chemikaliengesetz nicht kennzeichnungspflichtig.

Qualitätssicherung: Eigenüberwachung durch den Hersteller.

Lieferform: 50 lfm/Rolle

Lagerung: Auf Palette, stehend und trocken.