

Produktdatenblatt

Stand 05/2019

Dämmit Silikat-Fassadenfarbe

Produkt:	Mineralische Farbe für innen und außen	
Anwendung:	Für alle Kalk- und Kalk-Zement-Untergründe sowie Renovier- und Saniersysteme.	
Eigenschaften:	Mineralisch, witterungsbeständig, hoch wasserdampfdurchlässig.	
Technische Daten:	Zusammensetzung:	Kaliwasserglas, mineralische Pigmente, Füllstoffe
	Verbrauch:	ca. 0,15–0,25 kg/m ² pro Anstrich
	sd-Wert:	< 0,14 m
Normen:	Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers	
Verarbeitung:	<p>Der Untergrund muss trocken, staubfrei, tragfähig, saugend, frei von Ausblühungen und frostfrei (über + 8° C) sein. Nicht bei direkter Sonnenbestrahlung, Regen oder starkem Wind verarbeiten. Die Möglichkeit von Nachtfrost ist zu beachten.</p> <p>Erforderliche Standzeiten bei neuen Putzen oder Putzausbesserungen beachten (ca. 2–4 Wochen, je nach Putzdicke und Witterung). Absandende mineralische Oberflächen sind sorgfältig abzukehren und mit Dämmit Tiefengrund vorzubehandeln. Alte mineralische Anstriche trocken oder nass reinigen, lose Teile entfernen und ebenfalls wie vor grundieren.</p> <p>Alte Dispersionsfarben- oder putze sind durch Abbeizen oder Heißdampfstrahlen zu entfernen (anschließend gründlich trocknen lassen). Stark verschmutzte Flächen sind durch Abbürsten oder Dampfstrahlen gründlich zu reinigen. Algen- oder Moosbefall ist zu entfernen, die Flächen sind mit algiziden Mitteln vorzubehandeln.</p> <p>Anmischen: Als Voranstrich ist Dämmit Uni-Tiefengrund aufzutragen. Hierbei ist der Tiefengrund 1:1 mit Wasser zu verdünnen. Der Auftrag erfolgt mittels Streichen, der Verbrauch liegt bei ca. 0,15–0,25 kg/m² (Probefläche anlegen). Das Material trocknet transparent auf.</p>	

Arbeitstechnik:

Dämmit Silikat-Fassadenfarbe als Zwischen- und Endanstrich, jeweils max. 10 % mit Wasser verdünnt, aufbringen.

Die Verarbeitung erfolgt mittels streichen, rollen oder spritzen. Anschließende Flächen von Klinker, Glas, Keramik, Metall und Naturstein sind abzudecken – Farbspritzer sofort mit Wasser entfernen!

Zum Vermeiden von Ansätzen nass-in-nass in einem Zug verarbeiten. Trockenzeit bei + 20° C und 65 % Luftfeuchtigkeit ca. 12 Stunden zwischen den Anstrichen. Bei niedriger Temperatur und hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit.

Nicht geeignet für Untergründe wie Dispersions- oder Lackfarben, Gipsputze, PVC oder Holz.

Hinweise: PROFIL Silikat-Fassadenfarbe ist wasserverdünnsbar und umweltfreundlich. Entspricht der Klasse 3 „niedrige Wasserdurchlässigkeit“ nach DIN EN 1062-3, und der Klasse 1 „hohe Wasserdampfdiffusion“ nach EN ISO 7783-2.

Entsorgung: siehe Sicherheitsdatenblatt (SD)

Qualitätssicherung: Eigenüberwachung durch werkseigene Produktionskontrolle des Herstellers.

Lieferform: Kübel (20 kg), 24 Kübel/Palette
Kübel (7 kg), 68 Kübel/Palette

Lagerung: Kühl (jedoch frostfrei) und trocken auf Palette
original verschlossen mind. 12 Monate haltbar.

Sicherheitsdaten: siehe Sicherheitsdatenblatt (SD)