

# Produktdatenblatt

Stand 01/2023

## Dämmit Kunstharz-Fassadenfarbe

<b>Produkt:</b>	<b>Hochwertige Farbe auf Dispersionsbasis für außen</b>
<b>Anwendung:</b>	Dispersionsanstrich für mineralische Putz-Fassaden und zum Überstreichen von WDVS.
<b>Eigenschaften:</b>	Gut deckend, geringe Wasseraufnahme, hoch witterungsbeständig.
<b>Zusammensetzung:</b>	Acrylharz-Dispersion, Polyvinylacetatharz-Dispersion, mineralische Füllstoffe, Pigmente, Konservierungsmittel, Filmbildehilfsmittel, Zusatzmittel, Wasser

### Technische Daten:

<b>Verbrauch</b>	ca. 0,15–0,25 kg/m <sup>2</sup> pro Anstrich
<b>Wasserdampfdurchlässigkeit (w-wert)</b>	ca. 0,1 kg/m <sup>2</sup> ·h0,5
<b>Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-wert)</b>	0,14 bis 1,4 m

### Normen:

DIN EN 1062-3, Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers

### Verarbeitungstemperatur:

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über +5 °C betragen.

Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder starkem Wind verarbeiten. Die Möglichkeit von Nachtfrost ist zu beachten.

### Untergrund:

Der Untergrund muss trocken, staubfrei, tragfähig, saugfähig, frei von Ausblühungen und frei von Verunreinigungen sein.

Erforderliche Standzeiten bei neuen Putzen oder Putzausbesserungen (Kalk-Zement- oder Zementputze) beachten (ca. 2–4 Wochen).

Auf porösen, saugenden und leicht sandenden Putzen ist einmal mit Dämmit Uni Tiefengrund zu grundieren, bei stark sandenden Oberflächen zweimal.

Stark verschmutzte Flächen sind durch Abbürsten oder Dampfstrahlen (nötigenfalls mit Fassadenreiniger) gründlich zu reinigen. Algen- oder Moosbefall ist zu entfernen.

Betonflächen sorgfältig reinigen (Schalöle, Fette, etc. mittels Hochdruckreiniger entfernen), anschließend einmalige Grundierung mit Dämmit Uni Tiefengrund.

Alte, intakte Oberflächen von Lack- oder Dispersionsfarben (ausgenommen WDVS!) reinigen und anrauen, anschließend ebenfalls mit Dämmit Uni Tiefengrund grundieren. Sind solche Anstriche nicht tragfähig, sind sie restlos zu entfernen (mechanisch oder abbeizen).

**Verdünnung:**

Grund- und Zwischenanstrich: Dämmit Kunstharz-Fassadenfarbe mit max. 10 % reinem Wasser verdünnt.

Endanstrich: Dämmit Kunstharz-Fassadenfarbe mit max. 5 % reinem Wasser verdünnt.

**Verarbeitung:**

Bürste, Rolle

**Arbeitstechnik:**

Grund- und Zwischenanstrich:

Der Auftrag erfolgt mittels Streichen oder Rollen. Der genaue Verbrauch bzw. die geeignete Verdünnung, ist durch das Anlegen von Probeflächen zu ermitteln.

Endanstrich:

Zum Vermeiden von Ansätzen Material nass-in-nass in einem Zug verarbeiten.

**Trockenzeit:**

Die Trockenzeit zwischen den Anstrichen beträgt ca. 4–6 Stunden. Dieser Wert gilt bei einer Temperatur von +20 °C und 65 % Luftfeuchtigkeit. Bei niedrigeren Temperaturen und höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit. Nach ca. 24 Stunden ist der Anstrich regenfest.

**Hinweise:**

Dämmit Kunstharz-Fassadenfarbe ist wasserverdünnbar, umweltschonend, alkaliresistent (daher nicht verseifbar), und bietet Schutz gegen aggressive Abgase. Entspricht der Klasse 2 „gut wasserabweisend“ nach DIN EN 1062-3, und der Klasse 2 „mittlere Wasserdampfdiffusion“.

Anschließende Flächen von Klinker, Glas, Keramik, Metall und Naturstein sind abzudecken. Spritzer sofort entfernen.

Die Farbtöne sind aus dem Farbfächer zu wählen.

**Qualitätssicherung:**

Eigenüberwachung durch den Hersteller.

**Lagerung:**

Im original verschlossenen Behälter ab dem Herstellungsdatum mind. 12 Monate haltbar. Vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

**Entsorgung:**

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

**Sicherheitshinweise:**

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).