



BAUPROFI ISOLIERANSTRICH LF PROFESSIONAL

- Produktbeschreibung:** Hochkonzentrierte, kunststoffvergütete Bitumenemulsion, streichfertig, lösemittelfrei, geruchslos, wasserverdünnbar, umweltfreundlich.
- Verwendungszweck:** ISOLIERANSTRICH LF dient als Schutz auf Beton (nicht für Behälterinnenabdichtung) und verputztem Mauerwerk, zB. für Kellerwände und Fundamente, Voranstrich für Flämmplatte.
- Eigenschaften:** ISOLIERANSTRICH LF haftet gut auf trockenem oder schwach feuchtem Beton und Mauerwerk und trocknet zu einem tiefschwarzen, matten, nicht klebrigen Isolierfilm auf.
- Farbton:** Schwarz.
- Lagerung:** ISOLIERANSTRICH LF gut verschlossen, kühl und frostfrei lagern.
Lagerfähigkeit: 1 Jahr.

TECHNISCHE DATEN

- Verbrauch:** Praktisch: ca. 0,2 kg/m² und Anstrich.
Für 2 – 3 fachen Anstrich (inkl. Voranstrich)
0,4 – 0,7 kg ISOLIERANSTRICH LF pro m².
- Dichte:** Ca. 1,1 kg/l
- Festkörpergehalt:** Gew. Ca. 55%
- Flammpunkt:** Nicht brennbar.
- Verdünnung:** Wasser
- Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge / Entsorgung:** Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge für den Umgang mit unseren Produkten, sowie die Entsorgung sind den aktuellen Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen.

BESTÄNDIGKEIT

Chemisch:	Durchgetrocknete Anstrichfilme aus ISOLIERANSTRICH LF sind beständig gegen die Einwirkung von Wasser, sowie gegen natürliche, aggressive Stoffe im Erdreich. Nicht beständig gegen Lösemittel und Öl.
Witterung:	Bei starker Sonneneinstrahlung kann es zum Erweichen von ISOLIERANSTRICH LF Filmen kommen. (Nicht für dauerhaft freibewitterte Flächen).
Temperatur:	Trocken bis ca. 80° C; Feucht bis max. 40° C.
Warmwasser:	Gegen kurzfristige Einwirkung bis ca. 40° C.

HINWEISE ZUR AUSFÜHRUNG

Oberflächenvorbereitung:	Der Untergrund muss öl- und staubfrei sein. Der Untergrund kann mattfeucht sein.
Beschichtungsvorschlag:	Anzahl der Beschichtungen: 2 – 3 für Schutz- und Isolieranstriche. 1. Anstrich je nach Saugfähigkeit bis zu 20% mit Wasser verdünnt; 2. Und 3. Anstrich unverdünnt.
Verarbeitungstemperatur:	Nicht bei Temperaturen unter +5°C oder über +30°C verarbeiten. Bei Außenarbeiten nicht bei oder unmittelbar vor Regen oder Nebel verarbeiten.
Verarbeitung:	ISOLIERANSTRICH LF kurz durchrühren und mit vorgefeuchteter Bürste, Rolle oder im Spritzverfahren gleichmäßig auftragen.
Zwischenwartezeiten:	Bei guten Trocknungsverhältnissen können 2 – 3 Anstriche an einem Tag aufgebracht werden.
Schlussrockenzeit:	Bei guten Trocknungsverhältnissen erfolgt die Durchrocknung innerhalb von wenigen Tagen. Beanspruchung des Filmes erst nach Durchrocknung.
Überarbeitbarkeit:	Alte ISOLIERANSTRICH LF-Anstriche (bzw. alte Bitumenanstriche) lassen sich nach Reinigung wieder mit ISOLIERANSTRICH LF überstreichen.
Werkzeugreinigung:	Im frischen Zustand mit Wasser, nach dem Antrocknen mit Verdünnung 149.