

TECHNISCHE INFORMATION

Bauprofi Innendispersion Premium

Werkstoff: Innendispersion Premium ist eine hochwertige, tropfgehemmte, lösungsmittelfreie und sehr hochdeckende Innendispersion auf Vinylacetatbasis formuliert nach modersten Kriterien. Innendispersion Premium entspricht nach **EN 13300** einer Klasse **3.1.5.5**. Diese Innendispersion ist wasserdampfdurchlässig, wasserverdünnbar und matt auftrocknend.

Verwendung: Für Innenanstriche auf Putz, Mauerwerk, Asbestzement, Beton, Holzfaserplatten und rostschutzgrundierte Eisen- und Metallteile. Gipskartonplatten sollten mit Tiefengrund vorbehandelt werden.

Verarbeitung: Mit Pinsel, Bürste, Roller und Spritzpistole, bei entsprechender Verdünnung auch Airless spritzbar. Der Untergrund muß fest und sauber sein. Lockere Altanstriche, insbesondere Leimfarben müssen restlos entfernt werden. Mürbe oder sandende Untergründe mit "PCL Tiefengrund" festigen. Der 1. Anstrich ist je nach Saugfähigkeit des Untergrundes mit ca. 10-20% Wasser zu verdünnen, der 2. Anstrich wird mit 5-10% verdünnt. Pinsel und Arbeitsgeräte sofort nach Arbeitsende mit Wasser reinigen. Eintrocknete Farbreste lassen sich nur mehr mit Abbeizmittel oder mechanisch entfernen. Beim Airless-Spritzen möglichst einen Siebsack vor dem Ansaugstutzen anbringen

Nicht unter plus 5°C Objekt- und Lufttemperatur verarbeiten.

Abzeichnungen von Ausbesserungen, Reparaturen oder Nacharbeiten in der Fläche, hängen von vielen Faktoren ab und sind daher gemäß BFS-Merkblatt Nr.25, selbst bei der Verwendung des Original-Beschichtungsstoffes unvermeidbar.

Farbton: weiß

Abtönen: Mit PCL Voll- und Abtönfarben

Verbrauch: Je nach Verdünnung und Saugfähigkeit des Untergrundes ca.125-150 g/m² pro Anstrich. Es wird empfohlen den genauen Verbrauch durch einen Probeanstrich zu ermitteln.

Trockenzeit: je nach Witterung 4 - 6 Stunden

Reinigung der Werkzeuge: Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Lösungsmittelverordnung: Unterkategorie a:
Matte Beschichtungsstoffe für Innenwände und -decken
Erlaubter VOC Gehalt lt LMV 2010 30 g/l
Tatsächlicher VOC Gehalt <1 g/l

Lagerung: kühl aber frostfrei, angebrochene Gebinde gut verschlossen halten.

Reste nicht in Abwässer gelangen lassen und nicht über den Ausguß oder WC entsorgen, sondern einer Sonderabfallsammelstelle übergeben.

TECHNISCHE INFORMATION

Bauprofi Innendispersion Premium

Abfallschlüssel lt. ÖNORM S 2100 : 57 303

VbF: entfällt

Innendispersion Premium fällt nicht unter die Bestimmungen der Transportvorschriften

ADR/RID,

aber auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer und umweltfreundlicher Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Obige Angaben wurden auf Grund umfassender Labor- und Praxisversuche erstellt.

Da die Verhältnisse, unter denen das Produkt verwendet wird, außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir nur für die Qualität der gelieferten Ware garantieren.

Stand 8.2015