



# Putze & Mörtel

## BAUPROFI BETON PROFESSIONAL

Werksgemischter Trockenbeton, händisch und maschinell verarbeitbar. Fertiger Trockenbeton für kleinere Betonierarbeiten im Innen- und Außenbereich, wie z.B. zum Verlegen von Waschbetonplatten oder Natursteinen, sowie für das Versetzen von Zaunsteinern, Wegweisern usw. Qualitätssicherung: Eigenüberwachung im Werkslabor.

1098012



## **Werksgemischter Trockenbeton, händisch und maschinell verarbeitbar**

**Anwendung:** Werksgemischter, fertiger Trockenbeton für kleinere Betonierarbeiten im Innen- und Außenbereich, wie z.B. zum Verlegen von Waschbetonplatten oder Natursteinen, sowie für das Versetzen von Zaunsteinern, Wegweisern usw.

**Verarbeitung/Hinweise beim Anmischen:** Im Freifall-, Zwangs- oder Durchlaufmischer mit ca. 4 Liter Wasser pro Sack ca. 3 – 5 Minuten lang anmischen. Nur reines Wasser (Leitungswasser) verwenden.

**Hinweise:** Die Luft, Material- und Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und des Abbindevorganges über +5°C liegen. Der frische Bereich ist außerdem vor Zugluft und direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.

**Entsorgung:** Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Reste nicht in den Ausguss oder das WC leeren. Abfallschlüssel lt. ÖNORM S 2100: 31601 (Schlamm aus Betonherstellung, verfestigt) oder 31427 (Betonabbruch).

**Qualitätssicherung:** Eigenüberwachung im Werkslabor.

**Lagerung:** Trocken auf Holzrost 9 Monate foliiert lagerfähig.

### **Technische Daten:**

Materialverbrauch: ca. 2 kg/Liter Nassmörtel  
Zusammensetzung: Sande, Zement und Zusätze, Größtkorn 4 mm  
Druckfestigkeit: > 20 N/mm<sup>2</sup> nach 28 Tagen  
Normen: ÖNORM B 4710-1