



Bauprofi Beton



Produkt:

Werksgemischter Trockenbeton, händisch und maschinell verarbeitbar.

Anwendung:

Trockenbeton für kleinere Betonierarbeiten im Innen- und Außenbereich. Zum Verlegen von Waschbetonplatten oder Natursteinen, sowie zum Versetzen von Zaunsteinen, Wegweiser usw.

Verarbeitung:

Bauprofi Beton im Freifall-, Zwangs- oder Durchlaufmischer mit ca. 4 Liter Wasser pro Sack 3 – 5 Minuten lang anmischen. Nur reines Wasser (Leitungswasser) verwenden.

Hinweise:

Die Luft, Material- und Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und des Abbindevorganges über +5°C liegen.

Achtung: Bei hohen Temperaturen können kürzere Abbinde- und Erhärtungszeiten auftreten!

Bauprofi Beton muss vor vorzeitigem Austrocknen geschützt werden.

Entsorgung:

Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Reste nicht in den Ausguss oder das WC leeren. Abfallschlüssel lt. ÖNORM S 2100: 31601 (Schlamm aus Betonherstellung, verfestigt) oder 31427 (Betonabbruch)

Lagerung:

Siehe Sackaufdruck.

Qualitätssicherung:

Eigenüberwachung durch unsere Werklabors

Lieferform:

Sack 40 kg

Technische Daten:

Druckfestigkeit (28d):	> 20 N/mm ²
Größtkorn:	4 mm
Trockenrohddichte:	ca. 2000 kg/m ³
Materialverbrauch:	ca. 20 kg/m ² /cm

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.