BAUPROFI TRASSFUGENMÖRTEL 2 mm
Art. Nr. 2438

Technisches Datenblatt

Stand 08/24

Produkt: **Trasshältiger Fugenmörtel**

Anwendung: Für die Verfugung von Pflastersteinen- und platten in Schlämmtechnik, im Außen- und Innenbereich anwendbar. Die Fugentiefe muss bei Großsteinpflaster mind. 8 cm, bei Kleinsteinpflaster mind. 5 cm betragen.

Eigenschaften: Frost- und tausalzbeständiger, hoch fließfähiger Mörtel mit verminderter Ausblühneigung. Das rasche Ansteifen ermöglicht eine frühe Reinigung der Platten.

Technische Daten:

Zusammensetzung:	Zement, Trass, Gesteinskörnung, Zusätze
Frost-Tausalzbeständigkeit:	XF2/XF 4 gemäß ONR 23303
Verarbeitungskonsistenz:	fließfähig F52 - F 66 gemäß ÖN B 4710-1
Festigkeitsklasse:	C25/30
Körnung:	0 - 2 mm
Trockenrohdichte:	ca. 2.100 kg/m³
Verbrauch:	ca. 2 kg/Liter Füllvolumen ca. 1 kg/m²/cm (Pflasterplatten) ca. 3 kg/m²/cm (Pflastersteine)
Fugenbreite:	mind. 5 mm max. 30 mm
Wasserbedarf:	ca. 3,5 – 4,0 Liter reines Wasser/Sack ca. 2,5 – 2,8 Liter reines Wasser/Sack (Fugenverschluss)

Normen: ÖNORM B 2214 und RVS 08.18.01

Verarbeitungs-technik:

Untergründe:
Bei ungebundener Bettung ist das verlegte Pflaster vor dem Verfugen einzurütteln.
Bei gebundener Bauweise – mit BauProfi Trassdrainmörtel – werden die Steine oder Platten händisch verdichtet. Der Verlegemörtel muss erhärtet und trocken sein. Unterschiede bei Untergrundfeuchtigkeit und Saugfähigkeit der Platten, kann zu Farbunterschieden in der Fuge führen.

Anmischen:
Das Anmischen erfolgt mit Durchlauf- oder Zwangsmischer (Mischzeit mind. 3 - 5 Min.), oder mit dem Quirl. Je nach gewünschter Konsistenz ist das Fließmaß zu prüfen (35 – 38 cm bei 1,3 Liter-Dose).

Verarbeitung:
Vor dem Einbringen von BauProfi Trassfugenmörtel ist das Pflaster vorzunässen.

Diese technische Information ist auf Basis von Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt worden. Durch die Vielfalt der Baustellenbedingungen (Untergründe, Objekte, Witterung, etc. ...) wird der Hersteller durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Der Käufer ist durch dieses technische Datenblatt nicht entbunden, unsere Werkstoffe für den vorgesehenen Verwendungszweck fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

BAUPROFI TRASSFUGENMÖRTEL 2 mm
Art. Nr. 2438

Technisches Datenblatt

Stand 08/24

Die Verfugung erfolgt in Schlämmtechnik, wobei zur optimalen Verteilung des Materials ein Gummischieber verwendet werden sollte. Nach dem Ansteifen des Fugenmörtels wird die Plattenoberfläche gereinigt (z.B. Schwammbrett).

Folgende Standzeiten sind vor Freigabe des verfugten Belags einzuhalten:

Fußgängerbereich	mind. 3 Tage
PKW-Verkehr	mind. 7 Tage
Starke Belastung	mind. 21 Tage

Hinweise:

Nicht unter + 5° C Luft- und Untergrundtemperatur verarbeiten! Auf gefrorenem Untergrund, bzw. bei Gefahr von Frost, ist die Verarbeitung nicht zulässig.
Als Anmachwasser muss Wasser in Trinkwasserqualität verwendet werden. Jegliche Beimischung anderer Stoffe ist unzulässig.

Durch die Beigabe von Trass wird die Gefahr von Ausblühungen stark vermindert. Gänzlich ausgeschlossen können Ausblühungen oder Verfärbungen der Platten oder Steine jedoch nicht werden.

Qualitätssicherung: Eigenüberwachung durch werkseigene Produktionskontrolle.

Lieferform: 25 kg – Sack (48 Sack pro Palette – 1200 kg)

Lagerung: Trocken auf Palette (foliert); haltbar mind. 6 Monate

Sicherheitsdaten: siehe Sicherheitsdatenblatt (SD)

Hersteller: Profibaustoffe Austria GmbH
2115 Ernstbrunn, Mistelbacher Straße 70-80

Diese technische Information ist auf Basis von Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt worden. Durch die Vielfalt der Baustellenbedingungen (Untergründe, Objekte, Witterung, etc. ...) wird der Hersteller durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Der Käufer ist durch dieses technische Datenblatt nicht entbunden, unsere Werkstoffe für den vorgesehenen Verwendungszweck fach- und handwerksgerecht zu prüfen.