

Produktdatenblatt

# Bauprofi Bauplatte



Beschichtetes Trägerelement als Untergrund für die Fliesenverlegung. Austrotherm XPS® TOP-Dämmplatte, beidseitig mit kunststoffvergütetem Mörtel beschichtet und mit Textilglasgitter armiert.

- ▶ Raumhohes Fertigelement
- ▶ Fertiger Fliesenuntergrund
- ▶ Gestaltungsvielfalt
- ▶ Weitestgehend wasserunempfindlich

<b>Anwendung:</b>	In Nassbereich von: Sport- und Spieleinrichtungen, Schwimmbädern, in Duschen WC-Anlagen, Wellnessbereiche	
<b>Lieferform:</b>	Elementabmessungen( Standard) :	1300 x 600 mm, 2600 x 600 mm
	Dicke:	<b>4,6,10,12.5,20,30,40,50,60,70,80,100,120 mm</b>
	Oberfläche:	beidseitig mit kunststoffvergütetem Mörtel beschichtet und mit Textilglasgitter armiert
<b>Produktart:</b>	Extrudierter Polystyrol Hartschaum als Kern	
<b>Techn. Daten:</b>		
<b>Kernmaterial</b>	Wärmeleitfähigkeit :	<b>0,033 W/mK ( 20 – 60 mm )</b> <b>0,036 W/mK ( 70 - 120 mm )</b>
	Mindestrohdichte:	≥ 25 kg/m <sup>3</sup>
	Druckspannung bei 10% :	CS(10/Y) 200 kPa = 20 t/m <sup>2</sup>
	Geschlossenzelligkeit :	≥ 95 %
	Elastizitätsmodul :	12 N/mm <sup>2</sup> = 12000 kPa
	Wasseraufnahme Kapillar:	0
	Wasseraufnahme durch Diffusion:	WD(V)3 Vol.%
	Frost-Tau-Wechselbeständigkeit:	FTCD 1
	Brandverhalten EN 13501-1:	E
<b>Verarbeitung:</b>	Max. Anwendungsgrenztemperatur:	70°C



Austrotherm Uniplatte enthält keine Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKWs), HFCKWs bzw. HFKWs. HBCD.

Entwicklung und Anwendungstechnik  
Bearbeitung : 03/2016

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.