

## Datenblatt

# Quarzsand feuergetrocknet

Je nach Korngröße verwendbar als: Strahlsand, Abmagern von Fliesenkleber, Rasentragschichten (Sportplätze), Reitplatzsand, Zugschlagstoff für Beton und Mörtel, Tierhygiene (Terrarien, Volieren-Vogelsand)

Dieser Quarzsand wird mehrfach gewaschen, attritiert und zusätzlich hydroklassiert, feuergetrocknet und gesiebt. Garantiert kalk- und eisenfrei (keine Steinverfärbungen – keine Ausblühungen).



**Körnungen:** 0,1-0,3 mm  
0,1-0,4 mm  
0,3-1,0 mm  
0,5-2,0 mm

### Körnung 0,1-0,3:

**25kg PE-Säcke**  
**Artikelnummer:** MQS0103TNA-V1  
**EAN-CODE:** 9004458001856

**1.000 kg Big Bag**  
**Artikelnummer:** MQS0103TNA-B1  
**EAN-CODE:** 9004458001887

### Körnung 0,1-0,4:

**25kg PE-Säcke**  
**Artikelnummer:** MQS0104TNA-V1  
**EAN-CODE:** 9004458001818

**1.000 kg Big Bag**  
**Artikelnummer:** MQS0104TNA-B1  
**EAN-CODE:** 9004458004963

### Körnung 0,3-1,0:

**25kg PE-Säcke**  
**Artikelnummer:** MQS0310TNA-V1  
**EAN-CODE:** 9004458001832

**1.000 kg Big Bag**  
**Artikelnummer:** MQS0310TNA-B1  
**EAN-CODE:** 9004458001894

### Körnung 0,5-2,0:

**25kg PE-Säcke**  
**Artikelnummer:** MQS0520TNA-V1  
**EAN-CODE:** 9004458000439

**1.000 kg Big Bag**  
**Artikelnummer:** MQS0520TNA-B1  
**EAN-CODE:** 9004458001900



Abbildungen sind Symbolbilder. Farbabweichungen sind möglich

Quarzsand ist ein aufbereiteter natürlicher Rohstoff. Alle Daten sind Richtwerte mit vorkommens- und produktionsbedingter Toleranz.

Sie dienen nur zur Beschreibung und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Größere und feinere Anteile sind in Spuren möglich. Dem Benutzer obliegt es, die Tauglichkeit für seinen Verwendungszweck zu prüfen.

Wir geben auf Wunsch gerne Auskunft über Toleranzbreiten und anwendungstechnische Erfahrungen. Verkäufe erfolgen gemäß unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen.

**Min2C GmbH**

Wachbergstr. 1

A-3390 Melk

[www.min2c.com](http://www.min2c.com)

Telefon (02752) 50040-0

Telefax (02752) 50040-30

07/15