

PRODUKTDATENBLATT

ProOne Fliesenkleber Flexibel (AT)

Letzte Überarbeitung: Dezember 2023

(nur gültig für den Kauf der Produkte in Österreich)

Produktbeschreibung

Zementärer Flex-Fliesenkleber der Klasse C2 TE gem. EN 12004 zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Fliesen und Platten.

Produkteigenschaften

- Hohe Klebekraft durch Kunststoffvergütung
- Für Wand und Boden
- Für den Innen- und Außenbereich

Anwendungsgebiete

Ansetz- und Verlegeware: Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug, Spalt- und Klinkerplatten, keramische Formteile und gleichwertige Baustoffe bis zu einem Plattenformat von 40 x 40 cm. Im verdichteten Mörtelbett bis 5 mm Schichtdicke.

Geeignete Untergründe

Beton und Leichtbeton (mind. 6 Monate alt); Porenbeton (innen); Zement- und Kalkzementputze; Gipsputze; Putze hergestellt aus Putz- und Mauerbinder; vollfugiges, ebenflächiges Mauerwerk (kein Mischmauerwerk); trockene Wandbauplatten aus Gips, Gipskarton- und Gipsfaserplatten; Zementestriche; Calciumsulfatestriche; Trockenestriche; beheizte Wand- und Fußbodenkonstruktionen.

Vorbereitung der Untergründe

Die Untergründe müssen sauber, fest, trocken, tragfähig, formbeständig sowie frei von haftungsmindernden Stoffen sein. Stark oder unterschiedlich saugende und sandende Untergründe mit ProOne Grundierung, glatte und porengeschlossene Untergründe mit ProOne Haftprimer vorbehandeln. Es gelten die einschlägigen Normen, Richtlinien, Empfehlungen sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik.

Anmischen

7,5 – 8,25 l Wasser mit 25 kg ProOne Fliesenkleber Flexibel intensiv und klumpenfrei anmischen. Nach einer Reifezeit von 3 - 5 Minuten nochmals gut durchmischen.

Verarbeitung

Kontaktschicht und Kammbett aufziehen und die Fliesen vor Eintritt der Hautbildung unter Druck einlegen, einschieben und justieren.

Werkzeuge

Rührquirl, Zahnkelle mit passender Zahnung. Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Sicherheitshinweise

Maßnahmen zum Unfall- und Gesundheitsschutz, die sich aus dem Sicherheitsdatenblatt und der Kennzeichnung ergeben, sind zu beachten! Ein EG-Sicherheitsdatenblatt steht zur Verfügung. GHS-CODE ZP1.

Technische Daten

| | |
|--------------------------------|--|
| Klassifizierung | C2 TE (EN 12004) |
| Verbrauch | Ca. 1,2 kg/m ² je mm Schichtdicke |
| Verarbeitungszeit | 3 – 4 Stunden bei +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte |
| Verarbeitungstemperatur | Ab +5°C bis +30°C verarbeitbar (Luft, Untergrund, Werkstoff) |
| Begehrbar/Verfugbar | Frühestens nach 24 Stunden bzw. Erhärtung des Mörtels. Lastverteilungsmaßnahmen am Boden vorsehen |
| Belastbar | Nach ca. 3 Tagen; in gewerblichen Objekten nach ca. 28 Tagen; Bereiche mit hoher Nassbelastung nach ca. 21 Tagen; Wand- und Fußbodenheizung nach ca. 21 Tagen. |
| Lagerung | Im ungeöffneten Originalgebinde trocken auf Palette ca. 12 Monate lagerfähig |

Liefergrößen

| | |
|-------------------|------------------------|
| Lieferform | Gebinde/Palette |
| Sack, 25 kg | 42 |

Gesundheit und Sicherheit

Die Sicherheitsdatenblätter des Produktes müssen vor Gebrauch gelesen und verstanden werden. Sie sind auf Anfrage und über die Webseiten erhältlich.

Zeitangaben

Beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Werte verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten.

Garantie und Gewährleistung

ProOne garantiert, dass seine Produkte innerhalb der Haltbarkeit den aufgeführten Spezifikationen entsprechen.

Haftungsausschluss

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dienen der Information unserer Kunden. Die Informationen sind nur als Richtlinie gedacht und sollten nicht als Garantie oder Qualitätsspezifikation angesehen werden. Wir haften nicht für Schäden (direkt oder indirekt), die sich aus der Verwendung des in diesem Dokument beschriebenen Produkts ergeben. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, alle notwendigen Tests durchzuführen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die Art der Anwendung geeignet ist. Wir haben keinen Einfluss auf die Art der Anwendung des Produkts und die Bedingungen bei Lagerung und Transport. Wir übernehmen keine Haftung für das mögliche Vorhandensein von (Satz-)Fehlern und Auslassungen. Mit diesem Dokument werden frühere Versionen ungültig.