

PRODUKTDATENBLATT

ProOne Grundierung

Letzte Überarbeitung: November 2023



Produktbeschreibung

Lösemittelfreie Kunstharz-Grundierung für stark und unterschiedlich saugende Untergründe.

Produkteigenschaften

- Zur Untergrundverfestigung
- Reduziert die Saugfähigkeit
- Für Wand und Boden
- Für den Innen- und Außenbereich

Anwendungsgebiete

Zur Vorbehandlung von stark und unterschiedlich saugenden Untergründen im Boden- und Wandbereich.

Geeignete Untergründe

Saugfähige Untergründe wie Putze aus (Kalk-)Zement, Gips, Putz- und Mauerbinder, Mauerwerk, (Leicht-)Beton, Gipsbauplatten, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Zement-, Magnesia- und Calciumsulfatestriche.

Vorbereitung der Untergründe

Der Untergrund muss sauber, fest, tragfähig, formbeständig sowie frei von haftungsmindernden Stoffen sein. Es gelten die einschlägigen Normen, Richtlinien, Empfehlungen sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik.

Verarbeitung

Vor Gebrauch umrühren bzw. schütteln. Durch Rollen oder Streichen gleichmäßig dünn auftragen und gut trocknen lassen. Pfützenbildung vermeiden. Kann bei sehr saugfähigen Untergründen bis 1 : 6 mit Wasser verdünnt werden. Bei nachfolgendem Auftrag von Fliesenklebern oder Verbundabdichtungen max. 1 : 1 mit Wasser verdünnen. Gips- und calciumsulfatgebundene Untergründe unverdünnt vorbehandeln.

Werkzeuge

Lammfell- oder Schaumstoffroller, Pinsel, Quast. Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Sicherheitshinweise

Maßnahmen zum Unfall- und Gesundheitsschutz, die sich aus dem Sicherheitsdatenblatt und der Kennzeichnung ergeben, sind zu beachten! Ein EG-Sicherheitsdatenblatt steht zur Verfügung. GHS CODE D1.

Technische Daten

Verbrauch	Ca. 100 – 200 g/m ² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
Trocknungszeit	Bei 23 °C/50 % Luftfeuchte: ca. 40 – 60 Minuten auf saugenden Untergründen; ca. 18 – 24 Stunden auf gipsgebundenen Untergründen
Verarbeitungstemperatur	Ab +5 °C bis +30 °C verarbeitbar (Luft, Untergrund, Werkstoff)
Lagerung	Im ungeöffneten Originalgebinde trocken auf Palette ca. 12 Monate lagerfähig, vor Frost schützen

Liefergrößen

Lieferform	Gebinde/Palette
Kanister, 1 kg	384
Kanister, 5 kg	90
Kanister, 10 kg	60

Gesundheit und Sicherheit

Die Sicherheitsdatenblätter des Produktes müssen vor Gebrauch gelesen und verstanden werden. Sie sind auf Anfrage und über die Webseiten erhältlich.

Garantie und Gewährleistung

ProOne garantiert, dass seine Produkte innerhalb der Haltbarkeit den aufgeführten Spezifikationen entsprechen.

Haftungsausschluss

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dienen der Information unserer Kunden. Die Informationen sind nur als Richtlinie gedacht und sollten nicht als Garantie oder Qualitätsspezifikation angesehen werden. Wir haften nicht für Schäden (direkt oder indirekt), die sich aus der Verwendung des in diesem Dokument beschriebenen Produkts ergeben. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, alle notwendigen Tests durchzuführen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die Art der Anwendung geeignet ist. Wir haben keinen Einfluss auf die Art der Anwendung des Produkts und die Bedingungen bei Lagerung und Transport. Wir übernehmen keine Haftung für das mögliche Vorhandensein von (Satz-)Fehlern und Auslassungen. Mit diesem Dokument werden frühere Versionen ungültig.

ProOne
info@pro-one.nl
www.pro-one.eu

GF06.11.23

ProOne Grundierung