PRODUKTDATENBLATT ProOne Blitzzement

Letzte Überarbeitung: Februar 2024



Produktbeschreibung

Schnellmontagemörtel für die schnelle Montage von Verankerungen, Sanitärobjekten und weiteren Anwendungen.

Produkteigenschaften

- · Sehr schnelle Festigkeit
- Frühe Belastbarkeit
- · Vielseitig einsetzbar
- Für den Innen- und Außenbereich

Anwendungsgebiete

Zementärer, besonders schnell erhärtender Montagemörtel für eine schnelle Montage von Verankerungen, Haken, etc. oder zum Setzen von Randsteinen und weiteren Anwendungen.

Geeignete Untergründe

Mineralische, griffige und tragfähige Untergründe.

Anmischen

3 Raumteile ProOne Blitzzement auf 1 Raumteil Wasser.

Vorbereitung der Untergründe

Die Untergründe müssen sauber, fest, trocken, tragfähig, formbeständig sowie frei von haftungsmindernden Stoffen sein. Untergrund mattfeucht vornässen.

Verarbeitung

Entsprechende Wassermenge vorlegen und mit ProOne Blitzzement zu einem plastischen Mörtel anmischen und sofort verarbeiten. Nur so viel Mörtel anmischen, wie innerhalb der Verarbeitungszeit verarbeitet werden kann. Nicht mit gipshaltigen Materialien mischen.

Werkzeuge

Rührquirl, Kelle, Spachtel, Traufel, Glättkelle. Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Sicherheitshinweise

Maßnahmen zum Unfall- und Gesundheitsschutz, die sich aus dem Sicherheitsdatenblatt und der Kennzeichnung ergeben, sind zu beachten! Ein EG-Sicherheitsdatenblatt steht zur Verfügung.

GISCODE ZP1.

Technische Daten

Verbrauch	Je nach Anwendung
Verarbeitungszeit	Ca. 3 – 5 Minuten bei +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte
Verarbeitungs- temperatur	Ab +5 °C bis +25 °C verarbeitbar (Luft, Untergrund, Werkstoff)
Belastbar	Nach ca. 60 Minuten Härtezeit bei +23°C bereits belastbar.
Belegereif	Nach ca. 2 Stunden mit Keramik bzw. nach Erhärtung des Mörtels.
Lagerung	Im ungeöffneten Originalgebinde trocken auf Palette ca. 6 Monate lagerfähig

Liefergrößen

Lieferform	Gebinde/Palette
Eimer, 5 kg	72
Eimer, 15 kg	33

Gesundheit und Sicherheit

Die Sicherheitsdatenblätter des Produktes müssen vor Gebrauch gelesen und verstanden werden. Sie sind auf Anfrage und über die Webseiten erhältlich.

Garantie und Gewährleistung

ProOne garantiert, dass seine Produkte innerhalb der Haltbarkeit den aufgeführten Spezifikationen entsprechen.

Haftungsausschluss

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dienen der Information unserer Kunden. Die Informationen sind nur als Richtlinie gedacht und sollten nicht als Garantie oder Qualitätsspezifikation angesehen werden. Wir haften nicht für Schäden (direkt oder indirekt), die sich aus der Verwendung des in diesem Dokument beschriebenen Produkts ergeben. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, alle notwendigen Tests durchzuführen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die Art der Anwendung geeignet ist. Wir haben keinen Einfluss auf die Art der Anwendung des Produkts und die Bedingungen bei Lagerung und Transport. Wir übernehmen keine Haftung für das mögliche Vorhandensein von (Satz-)Fehlern und Auslassungen. Mit diesem Dokument werden frühere Versionen ungültig.