

PRODUKTDATENBLATT

ProOne Fugenbunt (AT)

Letzte Überarbeitung: Dezember 2023

(nur gültig für den Kauf der Produkte in Österreich)

Produktbeschreibung

Zementärer, schnell erhärtender, Fugenmörtel der Klasse CG2 WA gem. EN 13888 zum Verfugen von keramischen Belägen, Betonwerkstein und allen Arten von Naturwerkstein sowie von Glasmosaik.

Produkteigenschaften

- Zur Verfugung von schwach saugender Keramik wie z. B. Feinsteinzeug
- Für Fugenbreiten von 1 - 10 mm
- Für Wand und Boden
- Im Innen- und Außenbereich

Anwendungsgebiete

Zur Verfugung von keramischen Belägen, Betonwerkstein und allen Arten Naturwerkstein sowie von Glasmosaik. Geeignet für Fugenbreiten von 1 – 10 mm im Innen- und Außenbereich, an Wand und Boden. Geeignet auf Fußbodenheizungen, in Feucht- und Nassräumen und für den Wohnbereich.

Anmischen

1,05 – 1,2 l Wasser mit 5 kg ProOne Fugenbunt intensiv und klumpenfrei maschinell anmischen. Nach einer Reifezeit von 3 – 5 Minuten nochmals gut durchmischen.

Verarbeitung

Je nach Saugfähigkeit des Fliesenscherbens bzw. der Platten ggf. leicht vornässen. ProOne Fugenbunt mittels Fugscheibe unter leichtem Druck so einbringen, dass der Fugenquerschnitt vollständig gefüllt ist. Kein trockenes Mörtelpulver aufstreuen. Nach ausreichender Standzeit den Fliesenbelag bzw. den Plattenbelag diagonal zum Fugenquerschnitt sauber abwaschen. Während des Erhärtungsprozesses ggf. mit sauberem Wasser nachnässen.

Werkzeuge

Rührquirl, rostfreie Kelle, Gummischieber, Fugscheibe, Schwamm-brett, Rollenabwaschset; Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Sicherheitshinweise

Maßnahmen zum Unfall- und Gesundheitsschutz, die sich aus dem Sicherheitsdatenblatt und der Kennzeichnung ergeben, sind zu beachten! Ein EG-Sicherheitsdatenblatt steht zur Verfügung. GISCODE ZP1.

Technische Daten

Klassifizierung	CG2 WA (EN 13888)
Verbrauch	Ca. 0,22 kg/m ² bei Flächenformat 30 x 60 cm, ca. 3 mm Fugenbreite und 10 mm Fugentiefe
Verarbeitungszeit	30 – 40 Minuten bei +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte
Verarbeitungstemperatur	Ab +5 °C bis +25 °C verarbeitbar (Luft, Untergrund, Werkstoff)
Begehrbar	Nach ca. 2 Stunden
Belastbar	Nach ca. 12 Stunden
Lagerung	Im ungeöffneten Originalgebinde trocken auf Palette ca. 12 Monate lagerfähig

Liefergrößen

Lieferform	Gebinde/Palette
Sack, 5 kg (4 Stk. Karton)	36 Karton

Gesundheit und Sicherheit

Die Sicherheitsdatenblätter des Produktes müssen vor Gebrauch gelesen und verstanden werden. Sie sind auf Anfrage und über die Webseiten erhältlich.

Zeitangaben

Beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Werte verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten.

Garantie und Gewährleistung

ProOne garantiert, dass seine Produkte innerhalb der Haltbarkeit den aufgeführten Spezifikationen entsprechen.

Haftungsausschluss

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dienen der Information unserer Kunden. Die Informationen sind nur als Richtlinie gedacht und sollten nicht als Garantie oder Qualitätsspezifikation angesehen werden. Wir haften nicht für Schäden (direkt oder indirekt), die sich aus der Verwendung des in diesem Dokument beschriebenen Produkts ergeben. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, alle notwendigen Tests durchzuführen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die Art der Anwendung geeignet ist. Wir haben keinen Einfluss auf die Art der Anwendung des Produkts und die Bedingungen bei Lagerung und Transport. Wir übernehmen keine Haftung für das mögliche Vorhandensein von (Satz-)Fehlern und Auslassungen. Mit diesem Dokument werden frühere Versionen ungültig.